



FICHE TECHNIQUE - Janvier 2022

Color'O Premium

SATIN

INTÉRIEUR 



Peinture garnissante satinée à base de résine acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Supports intérieurs usuels du bâtiment.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Grande blancheur et bonne opacité.
- Garnissante et pommelée.
- Lessivable.
- Facile d'application.
- Séchage rapide.

TEINTES : blanc, pastel à foncés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Type de travaux** : courants.
- **Aspect** : satiné pommelé.
- **Rendement** : 9 à 12 m²/L.
- **Extrait sec** : en poids 48 % (+/- 2 %), en volume 38 % (+/- 2 %).
- **Densité** : 1,27 (+/- 0,05).
- **Degré de brillance** : 10 à 15 sous 60°
- **Conditionnement** : 1 L, 5 L, 15 L
- **Temps de séchage** : à 23° C et 50 % d'humidité relative :
Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : après 6 heures.



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1





- **Précautions d'emploi** : température supérieure à +8°C et inférieure +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Se référer au DTU 59.1.

Color'O Premium



SATIN



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Nettoyage du matériel** : à l'eau immédiatement après emploi. 
- **Dilution** : prêt à l'emploi mais dilution possible (max 5% d'eau).
- **Supports admissibles** : supports usuels du bâtiment tels que plaque de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, toile de verre, papier à peindre, anciennes peintures lessivées préalablement imprimés et notamment pour les supports douteux, absorbants ou farinants.
- **Matériel d'application** : brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (M 940 gamme M5) ou rouleau polyester tissé 13 mm (M 831 gamme M5) ou polyamide texturé 12 mm (M 915 gamme M5), pistolet   

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 7b2 (NFT 36-005).
- **Classification COV** : Produit phase aqueuse PA Catégorie II Aa. Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : max. 30 g/L COV (2010). Teneur en COV du produit : 30 g/L COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A+ 
- **Conservation** : 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. CRAINT LE GEL. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les récipients entamés.
- **Hygiène et sécurité** : Consulter la fiche de données de sécurité. 

Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr