



Colorimpress

UNIVERSEL

INTER/EXTER



Impression Universelle à base de résine Alkyde Uréthane en phase solvant.

DESTINATION

Supports intérieurs usuels du bâtiment et menuiseries extérieures.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Microporeux.
- Très bonne adhérence, pénétrant et durcissant
- Adapté à de multiples supports.

TEINTES : blanc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Type de travaux** : fonds neufs et anciens.
- **Aspect** : satiné.
- **Rendement** : 10 à 16 m²/L.
- **Extrait sec** : en poids 80 % (+/- 2 %), en volume 64 % (+/- 2 %).
- **Densité** : 1,50 (+/- 0,05).
- **Degré de brillance** : satiné
- **Conditionnement** : 1 L, 5 L, 15 L
- **Temps de séchage** : à 20° C et 65 % d'humidité relative :
hors poussière : 4 heures. Sec au toucher : 6 heures. Recouvrable : 24 heures.



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1





- **Conditions d'application - En intérieur** : la température ambiante et du support doit être supérieure à +8° C et inférieure à +35° C ; l'humidité relative inférieure à 70 %. Il est obligatoire d'aérer les locaux pendant l'application et le séchage et de respecter les consignes de sécurité prévues en pareil cas (ne pas respirer les vapeurs, ne pas fumer). **En extérieur** : la température ambiante et du support doit être supérieure à +5°C et inférieure à +35°C ; l'humidité relative inférieure à 80 %.
- Ne pas appliquer sur support humide ou gelé, ou par temps de pluie. .../...

Colorimpress



UNIVERSEL



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Point éclair** : entre 23° C et 55° C.
- **Nettoyage du matériel** : white spirit dès la fin de l'application. 
- **Dilution** : prêt à l'emploi.
- **Supports admissibles** :
béton, enduit de ciment, fibrociment, plâtre et plaque de plâtre à épiderme cartonné, bois et dérivés de bois, anciennes peintures lessivées.
- **Matériel d'application** :
brosse, rouleau polyamide tissé 12 mm (M 871 gamme M5), pistolet.   

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 6a/4a.
- **Classification COV** : Produit phase solvant PS Catégorie II Ag.
Valeur limite en UE : 350 g/L COV (2010). Teneur maximale du produit : 300g/L COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A 
- **Stockage** : stocker à l'abri des fortes chaleurs et du gel, bien refermer le seau après usage.
CRAINT LE GEL.
- **Conservation** : 1 an en emballage non ouvert et à température comprise entre 5 et 35° C.
- **Hygiène et sécurité** :
Tenir hors de la portée des enfants. Consulter la fiche de données de sécurité. 

Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr