



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

Color'O

SATIN

INTÉRIEUR 



Peinture acrylique satinée en phase aqueuse garnissante légèrement pochée



DESTINATION

Supports intérieurs usuels du bâtiment.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Grande blancheur et opacité.
- Garnissante.
- Lavable, lessivable.
- Facile d'application.
- Séchage rapide.

TEINTES : blanc, pastel et foncés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Type de travaux** : courants.
- **Aspect** : satiné légèrement poché.
- **Rendement** : 6 à 9 m²/L.
- **Extrait sec** : en poids 55 % (+/- 2 %), en volume 41 % (+/- 2 %).
- **Densité** : 1,32 (+/- 0,05).
- **Degré de brillance** : 10 à 15 sous 60°
- **Conditionnement** : 1 L, 5 L, 15 L
- **Temps de séchage** : à 20° C et 65 % d'humidité relative :
hors poussière : 30 minutes. Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable : 12 heures.



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- **Conditions d'application** : En intérieur : la température ambiante et du support doit être supérieure à +8° C et inférieure à +35° C ; l'humidité relative inférieure à 70 %. Bien aérer les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.


.../...

Color'O

SATIN




MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Nettoyage du matériel** : eau, dès la fin de l'application. 
- **Dilution** : prêt à l'emploi.
- **Supports admissibles** : supports usuels du bâtiment tels que plaque de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, toile de verre, papier à peindre, anciennes peintures lessivées préalablement imprimés et notamment pour les supports douteux, absorbants ou farinants.

- **Matériel d'application** :

brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (M 940 gamme M5)
ou rouleau polyester tissé 13 mm (M 831 gamme M5)
ou polyamide texturé 12 mm (M 915 gamme M5), pistolet



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 7b2.
- **Classification COV** : Produit phase aqueuse PA Catégorie II Aa.
Valeur limite en UE : 30 g/L COV (2010). Teneur maximale du produit : 29 g/L COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A+
- **Stockage** : stocker à l'abri des fortes chaleurs et du gel, bien refermer le seau après usage.
CRAINT LE GEL.
- **Conservation** : 1 an en emballage non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
- **Hygiène et sécurité** : Tenir hors de la portée des enfants. Consulter la fiche de données de sécurité.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr