



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

ImperFlex

EXTÉRIEUR 



Revêtement souple semi-épais, conforme aux classes de performance D3 et I1 pour la protection et la décoration des façades, en phase aqueuse.



PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Aspect velouté.
- Faible sensibilité à l'encrassement.
- Prêt à l'emploi.
- Contient une protection de film contre algues et mousses.

TEINTES : blanc et pastel


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : mat
 - Rendement :
Système D3 / A1 : 500 g/m² - Classement EN 1062-1 : E4 V2 W2 A1
Système I1 / A2 : 400 g/m² - Classement EN 1062-1 : E4 V2 W2 A2
 - **Extrait sec :** environ 65 % (en poids).
 - **Densité :** 1.3
 - **Conditionnement :** 15 L
 - **Temps de séchage :** hors poussière et recouvrable (à préciser T° et HR)
A 20° C et 65 % d'humidité relative : sec en surface : après 24 heures. Sec à cœur : après 3 jours.
- Remarque :** une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.



MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- **Conditions d'application :** température supérieure à +5° C et inférieure à +35° C, hygrométrie inférieure à 80 %
- **Nettoyage du matériel :** à l'eau immédiatement après emploi. 
- **Dilution :** pas de dilution, produit prêt à l'emploi.

ImperFlex



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

tous fonds visés par le DTU 59.1.

Maçonnerie d'éléments enduite, béton brut ou ragréé, anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE adhérent.

- **Matériel d'application :**

brosse, rouleau polyamide méché 18 mm (réf. M 918 gamme M5)



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** selon norme AFNOR NFT 36 005, famille I, classe 7b2.

- **Classification COV :** pour ce produit (catégorie A /c) : max. 40g/l (2010).

Teneur en COV du produit : max 40 g/l.

- **Emissions dans l'air intérieur :** non concerné.

- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.

Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

- **Hygiène et sécurité :** conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus dans les eaux naturelles.

Informations complémentaires : voir la fiche de sécurité.

Contient de la methylchloroisothiazolinone, de la benzisothiazolinone et de l'octylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.

Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr