



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

Metalith

HYDRO

EXTÉRIEUR 



Peinture acrylique mate de ravalement, à base de résine Hydro PLIOLITE, de classe D2.



DESTINATION

Maçonneries extérieures usuelles du bâtiment.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Excellente adhérence.
- Microporeux.
- Mat profond.
- Sans odeur.
- Résistant aux intempéries.
- Très bonne opacité.

TEINTES : blanc, Auvergne et teintes pastel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : mat
- Rendement : 6 à 8 m²/L.
- Extrait sec : en poids 62 % (+/- 2 %), en volume 48 % (+/- 2 %).
- Densité : 1,50 (+/- 0,05).
- Degré de brillance : 0-2 à 85°
- Conditionnement : 5 L, 15 L

Temps de séchage :

A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable : après 8 heures.

Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.



MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- **Conditions d'application** : température minimale d'emploi : supérieure à + 5° C (produit, support, ambiance), hygrométrie inférieure à 80 %.
- **Nettoyage du matériel** : eau. 

.../...



Metalith **HYDRO**

MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Dilution** : prêt à l'emploi (max 7% d'eau, max 10% d'eau sur Terasite).

- **Supports admissibles** :

béton, ciment, térasite, façades en service, anciennes peintures.

ATTENTION, ne pas appliquer sur systèmes d'imperméabilité.

Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.

- **Matériel d'application** :

brosse, rouleau polyamide méché 18 mm (Ref. M918 gamme M5),
projection airless avec tuyau chauffant.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille 1 classe 7b2.

- **Classification COV** : valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010).

Ce produit contient max 40 g/L de COV.

- **Stockage** : A l'abri du gel et des fortes chaleurs. Se conserve 1 an en emballage hermétique et d'origine.

- **Hygiène et sécurité** :

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE et MELANGE DE:
5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE
[NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.



Hydro Pliolite® est une marque déposée OMNOVA SOLUTIONS.

Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr