



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

ColorBois

SATIN

INTER/EXTER



Peinture laque satinée souple microporeuse à base de résines alkydes.



DESTINATION :

Boiseries extérieures et intérieures.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Primaire et finition (2 en 1).
- Microporeux.
- Bonne souplesse (bonne durabilité).
- Belle tension du film.
- Excellente opacité.
- Très bon garnissant.

TEINTES : blanc, pastels et foncées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Rendement :** 10 à 13 m²/L selon la nature des fonds et le mode d'application.
- **Extrait sec :** en poids 73 (+/- 2 %), en volume 55 (+/- 2 %).
- **Densité :** 1,37 +/- 0,05 kg/L.
- **Degré de brillance :** 35 ± 5 % à 60°.
- **Conditionnement :** 1 L, 3 L, 10 L.
- **Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :** hors Poussière en 3 heures.
Sec en 8 à 10 heures et recouvrable après 24 heures.



Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- **Conditions d'application :** bien mélanger avant emploi jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.

Les bois seront préalablement traités avec un produit algicide, fongicide, insecticide adapté.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

.../...

ColorBois

SATIN



MISE EN ŒUVRE (suite)

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

En intérieur : température supérieure à + 8° C et inférieure à + 30° avec une hygrométrie inférieure à 65 %.

En extérieur : température supérieure à + 5° C et inférieure à + 30° avec une hygrométrie inférieure à 80 %.

- **Nettoyage du matériel :** white spirit.
- **Dilution :** prêt à l'emploi. Brosse et airless jusqu'à 3 %, rouleau jusqu'à 10 %.
- **Supports admissibles :** bois et dérivés recouverts d'anciennes peintures adhérentes et compatibles. Bois neufs ou remis à nus.
- **Matériel d'application :** brosse, rouleau microfibre HD 12 mm (M0832) ou polyester 13 mm (M0831). Airless.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** Famille I, Classe 4a (NF T 36-005).
- **Classification COV :** ce produit contient au maximum 300 g/L de COV.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé au frais et à l'abri du gel.
- **Hygiène et sécurité :** FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets :** ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr