



RavalFix

EXTÉRIEUR



Fixateur pigmenté pour supports extérieurs de faible absorption, de nature minérale, tels qu'enduit ciment, béton et fibres-ciment.

Également applicable comme couche de fond des R.P.E. et couche d'accroche sur anciennes peintures adhérentes.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Contient un inhibiteur de rouille.
- Recommandé sur supports décapés chimiquement.
- Renforcé en quartz en micro granulométrie pour un meilleur accrochage de la finition.
- Haut pouvoir opacifiant classe 2.
- Bloque les remontées alcalines.

TEINTES : blanc et pastels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : mat
- Rendement : 5 à 7 m²/L.
- Extrait sec : environ 60 % (en poids).
- Densité : 1,45.
- Conditionnement : 5 L, 15 L.
- Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative : recouvrable après 12 heures.
Sec à cœur après 3 jours.
Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.



MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- Conditions d'application : température supérieure à +5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure à 80 %.
- Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après emploi.
- Dilution : prêt à l'emploi ou dilution max avec 5 % d'eau.



RavalFix



MISE EN ŒUVRE (suite)

• Supports admissibles :

Supports neufs : béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1).
ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1).

Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1)
ou prêt à gâcher.

Supports anciens : de même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peinture, revêtements plastiques ou minéraux épais (RPE ou RME) non écaillés.

• Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé 14
ou polyamide méché 18 (M918) selon support.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

• **Classification AFNOR :** famille I, classe 7b2 (NF T 36-005).

• **Classification COV :** teneur en COV du produit : 10 g/L.

• **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.

Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel.

Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

• **Hygiène et sécurité :** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation.

Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Eviter le rejet dans l'environnement.

Contient un produit biocide (conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

Contient de la méthylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. Tenir hors de portée des enfants.

FDS disponible à la demande.

• **Elimination des déchets :** ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.

Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr